


Uso previsto

Mipa P 60 S PE-Spritzfüller è un fondo riempitivo bicomponente a base di poliestere che aderisce su acciaio, vetroresina, legno o su vecchi rivestimenti ben aderenti e carteggiati. Il prodotto è particolarmente adatto a riempire le irregolarità, i solchi profondi di carteggiature come anche la aree di ritocco trattate grossolanamente - tutto in un'operazione.

Resa: 4,0 - 6,0 m²/l

Istruzioni di applicazione**Colore**

grigio

**Rapporto di miscela****Catalizzatore**

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

Mipa Härter PS

30 : 1

100 : 5

--

p. e. 300 g : 10 g /

950 ml P 60 S : 50 ml

--

450 g : 15 g / 600 g : 20 g /

--

--

750 g : 25 g / 900 g : 30 g

--

**Catalizzatore**

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

--


--

**Pot life**

30 min con il catalizzatore Mipa Härter PS a 20 °C

**Diluente**

0 - 5 % Mipa PE-Verdünnung

**Viscosità di applicazione**

pronto all'uso dopo l'aggiunta del catalizzatore, diluire all'occorrenza

pistola a gravità

Airmix/Airless

--

--

**Modo di applicazione**

Modo di applicazione

Catalizzatore

pressione
(bar)

ugello
(mm)

numero
mani

diluizione
(%)

pistola a gravità (alta
pressione)


--

1,6 - 2

2 - 2,5

2 - 5

0 - 5

**Tempo di evaporazione**

5 - 8 min tra le mani di spruzzo

10 - 15 min prima dell'essiccazione al forno

Spessore di film secco

150 - 300 µm

al massimo 1000 µm

**Tempo di essiccazione**

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg- giabile	sovraverni- ciabile
20 °C	--	--	--	2 - 3 h	--
60 °C	--	--	--	30 min	--
Essiccazione ad infrarossi (distanza ca. 80 cm e max 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Nota

Stoccaggio: Almeno un anno nelle condizioni originali di imballaggio.

Direttiva COV: Valore limite UE per il prodotto della categoria B/b: 250 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo 125 g/l di COV.

Condizioni per l'applicazione: Da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione sufficiente. Gli stucchi poliesteri non induriscono più a una temperatura inferiore a +10 °C.

Istruzioni di applicazione:

Il supporto deve essere pulito, secco e sgrassato. Carteggiare leggermente la superficie. Le mani non indurite di vernici o fondi devono essere rimosse.

Il prodotto tende a separare il solvente. Ciò è una caratteristica del sistema e si consiglia di mescolare bene il materiale prima dell'uso.

Non applicare su prodotti termoplastici o a contenuto acido (Reaktionsprimer).

L'aggiunta eccessiva o pure scarsa del catalizzatore può causare macchie nello strato di finitura.

Prima di ogni fase di lavorazione, pulire e sgrassare utilizzando Mipa Silikonentferner su tutta la superficie da verniciare.

Togliere completamente la ruggine fino al metallo nudo e carteggiare con una carta abrasiva di grana P 80 / 150.

I supporti zincati devono essere isolati con Mipa EP-Grundierfiller o Mipa EP-Primer-Surfacer.

Per migliorare la protezione contro la corrosione, p. es. restaurando un'auto d'epoca applicare una mano di fondo di Mipa EP-Primer Surfacer (consultare la scheda tecnica di Mipa EP-Primer-Surfacer).

Dopo l'essiccazione, carteggiare a secco con una carta abrasiva di grana P 150 / 240. Prima dell'applicazione del fondo carteggiare a secco tutta la superficie con una carta abrasiva di grana P 240 / 360 finché la superficie presenta un aspetto opaco.

Carteggiare lo stucco soltanto a secco.

Isolare con Mipa fondi mono- o bicomponente prima della sovraverniciatura.