

### Usa previsto

Mipa Rostversiegelung converte l'umidità contenuta negli strati di ruggine in anidride carbonica e rimuove così la base della ruggine. Il supporto viene consolidato e sigillato. La ruggine sciolta deve essere rimossa solo grossolanamente. Mipa Rostversiegelung presenta buone proprietà di penetrazione anche in strati di ruggine spessi. Blocca anche la corrosione dello zinco. Gli strati di ruggine sono sigillati poco dopo un'applicazione e possono essere ricoperti nuovamente con primer Mipa 1K o 2K o con stucchi Mipa. Aderisce a ferro, acciaio, alluminio e zinco.


Resa: 15,0 - 20,0 m<sup>2</sup>/l

### Istruzioni di applicazione



#### Colore

incolore



#### Rapporto di miscela

##### Catalizzatore

in peso  
(vernice : catalizzatore)

in volume  
(vernice : catalizzatore)

–

–

–



#### Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

–

–




#### Pot life

–



#### Diluyente

–



#### Viscosità di applicazione

applicare non diluito, per l'applicazione a spruzzo aggiungere il 5 - 10 % di Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

pistola a gravità

Airmix/Airless


12 - 14 e 4 mm DIN

–



#### Modo di applicazione

Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	diluizione (%)
pistola a gravità (alta pressione)	–	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP (bassa pressione)	–	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP / pressione interna dell'ugello	–	0,7	–	–	–



#### Tempo di evaporazione

5 - 8 min tra le mani

10 - 15 min prima di l'essiccazione in forno

### Spessore di film secco

–



### Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg- giabile	sovraverni- ciabile
20 °C	10 - 15 min	–	–	–	30 - 60 min

### Nota

- Stoccaggio:** almeno 1 anno nelle condizioni originali di imballaggio
- Direttiva COV:** Valore limite UE per il prodotto della categoria B/e 840 g/l  
Questo prodotto contiene al massimo 756 g/l di COV
- Condizioni per l'applicazione:** da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione adeguata.
- Istruzioni di applicazione:** Applicare Mipa Rostversiegelung pennellando a fondo sul supporto. Prima dell'applicazione, rimuovere la ruggine sciolta, l'olio, il grasso e lo sporco, così come gli strati di vernice coprenti la ruggine. Mipa Rostversiegelung reagisce con l'umidità. Chiudere il barattolo immediatamente dopo l'uso. Si dovrebbero estrarre prima le piccole quantità dal barattolo e poi applicarle.