

Mipa Isoliergrund-Spray

Numero di articolo 68231 0000

Scheda tecnica

mipa

Professional Coating Systems

pagina 1 / 2

Uso previsto

Mipa Isoliergrund-Spray è un fondo speciale a rapida essiccazione e ottima adesione per isolare le macchie di acqua, nicotina, catrame, fumi et grassi e altri tipi di sporco, ad esempio da evidenziatori, penne a sfera o inchiostro. Mipa Isoliergrund-Spray evita che macchie e contaminanti traspariscano attraverso la mano di finitura successiva.

Istruzioni per l'uso



Supporto

Legno e pannelli di masonite, supporti minerali (intonaco, pietra, calcestruzzo) pannelli di cartongesso, vernici indurite e idropitture.

Non applicare su supporti rivestiti con vernici a base di resine sintetiche!

Pretrattamento / pulizia

Rimuovere le sporcizie non aderenti.

Caratteristiche

Ad essiccazione rapida

Può essere sovraverniciato con tutte le comuni vernici 1K e 2K

Vernici a base di solvente e d'acqua e idropitture.

Adatto per l'isolamento di substrati in polistirolo.

Tonalità / grado di brillantezza

Bianco / opaco



Preparazione


Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti prima dell'uso!



Numero mani

Fare una prova di spruzzatura - distanza dal supporto: circa 25 - 30 cm

A seconda del livello di impurità e della natura dello sporco, applicare 2 - 3 mani, spessore del film secco 40 - 60 µm



Tempo di appassimento

5 min tra le mani




Dopo l'uso

Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'ugello. In questo modo si impedisce che il prodotto verniciante si essicchi nella valvola.

Versione: it 0822

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Tempo di essiccazione a 20 °C

Fuori polvere dopo circa	5 min
Secco al tatto dopo circa	10 min
Pronto al montaggio dopo circa	15 min
sovraverniciabile dopo circa	15 min

Condizioni di lavorazione

Da +15 °C e fino all'80% di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.

Stoccaggio

Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 2 anni.

Consigli di prudenza

Vedi la scheda di sicurezza

Pretrattamento del supporto:

Rimuovere le sporchie non aderenti.

Rimuovere i vecchi rivestimenti o i fondi non induriti o non stabili.

Non applicare su supporti termoplastici.